

BETOKAN Fix

Austrocknungs- und Erhärtungsbeschleuniger auch für Heizestriche

- Eigenschaften:** **BETOKAN Fix** plastifiziert den Estrichmörtel, erleichtert die Verarbeitung und spart Anmachwasser ein. **BETOKAN Fix** beschleunigt den Erhärtungsprozess, dadurch werden höhere Frühfestigkeiten und eine frühere Begehbarkeit erreicht. Durch die Beschleunigung des Austrocknungsprozesses wird eine frühere Aufheizung bzw. Belegereife ermöglicht. Das Rückfeuchten des Estrichs wird durch den Einsatz von **BETOKAN Fix** reduziert.
- Anwendung:** **BETOKAN Fix** eignet sich nicht nur zur Herstellung von Estrichen in Verbindung mit Fußbodenheizung, sondern auch für Verbund- und schwimmende Estriche.
- Verarbeitung:** Die Dosierung des Zusatzmittels soll immer pro Sack Zement erfolgen, um eine genaue Dosierung zu gewährleisten. Die Dosierung soll nicht über ein Wasserfass erfolgen. Auf eine Mindesttemperatur von 15°C, sowie eine maximale Luftfeuchte von 65% ist zu achten. Für zugfreie Entlüftung ist zu sorgen, um die überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren. Der Estrich darf nicht abgedeckt werden. Der Oberbelag ist grundsätzlich nach Erreichen der Verlegereife zu verlegen, da bei ungünstigen bauklimatischen Bedingungen eine teilweise Rückfeuchtung des Estrichs nicht auszuschließen ist.
- Zusatzmittelzugabe:** 3% **BETOKAN Fix** bezogen auf das Zementgewicht entspr. 1,5 kg je 50 kg Zement. Die Zugabe der Wassermenge hängt von der Sandfeuchte ab.
- Lagerung:** **BETOKAN Fix** friert unterhalb -1° C ein. Vor Frost schützen. Ggf. eingefrorenes Zusatzmittel langsam auftauen.
- Lieferform:** 10 kg Kanister
- Hinweis:** Mit dieser Information werden alle früheren technischen Angaben über unser Produkt ungültig. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Feuchtigkeitsgehalt				
mit 3% BETOKAN Fix bezogen auf das Zementgewicht	1 Tag	3 Tagen	7 Tagen	28 Tagen
	3,6	2,5	1,9	1,4

Es handelt sich um labortypische Werte. Die Austrocknungswerte gelten für DIN-Estriche mit Zement CEM1 bei 45 mm Dicke.

Änderungen nach dem Stand der Technik vorbehalten.

